



NAUE GmbH & Co. KG
Windmühlenweg 4
47906 Kempen/Tönisberg

Telefon: 02845 808-0 · Telefax: 02845 808-116
E-Mail: info@naue.com · Internet: www.naue.com

Technisches Datenblatt 2192

Carbofol® PEHD 509 glatt

Datum: 10.01.2010

	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dicke	DIN EN ISO 9863-1	mm	2,0 - 3,0
Streckspannung	DIN-EN ISO 527-3	N/mm ²	18
Streckdehnung	DIN-EN ISO 527-3	%	13
Schmelze – Massefließrate (MFR)	DIN EN ISO 1133 190/2,16	g/10 min.	0,85
Russgehalt	DIN EN ISO 11358	%	2,2
Russverteilung	ASTM D 5596	Kategorie	1 - 2
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	0,942
Maßänderung 1h/120°C	DIN 53377	%	≤ 3

Datei: 2192 - 509 g-g DibT Rev.6 de.doc

Carbofol PEHD 509 mit Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik,
mit der Zulassung-Nr. Z-59.21-324.