



NAUE GmbH & Co. KG  
Windmühlenweg 4  
47906 Kempen/Tönisberg

Telefon: 02845 808-0 · Telefax: 02845 808-116  
E-Mail: info@naue.com · Internet: www.naue.com

## Technisches Datenblatt 2193

### Carbofol® PEHD 509 MegaFriction

Datum: 20.01.2010

Property	Test Method	Unit	
Dicke	DIN EN ISO 9863-1	mm	2,0 - 3,0
Streckspannung	DIN-EN ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup>	18
Streckdehnung	DIN-EN ISO 527-3	%	15
Schmelze – Massefließrate ( MFR )	DIN EN ISO 1133 190/2,16	g/10 min.	0,85
Russgehalt	DIN EN ISO 11358	%	2,2
Russverteilung	ASTM D 5596	Kategorie	1 - 2
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,942
Maßänderung 1h/120°C	DIN 53377	%	≤ 3

Datei: 2193 - 509 mf-mf DibT Rev.6 de.doc

CarbofolPEHD 509 mit Zulassung des Deutsches Institutes für Bautechnik,  
mit der Zulassung-Nr. Z-59.21-324.